

Textura

INTERIOR - EXTERIOR

DESCRIPCIÓN

Revestimiento de gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie que aplicado en alto espesor protege y decora sustituyendo al sistema tradicional de revoque fino más pintura. Variando el elemento aplicador se logran distintos grados de textura.

USOS

Indicado para interiores y exteriores tanto en obras nuevas como en refacciones.

Puede ser aplicado sobre concreto, revoque, ladrillo, bloques, superficies metálicas etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: copolímero acrílico en dispersión acuosa.

Pigmento: dióxido de titanio, pigmentos orgánicos e inorgánicos resistentes a la intemperie y cargas inertes.

Peso específico: Textura Fina: 1.59 - 1.64.
Textura Media: 1.61-1.66.

Rendimiento: Textura Fina: 0.8-1.2 Kg/m².
Textura Media: 1.0-1.6 Kg/m².

Color y textura: colores preparados según muestrario. Pueden obtenerse además más de 3.000 colores con el **Sistema de Color Sinteplast Colors**. Apto para ser entonado con **Entonador Universal Sinteplast** hasta 30cm³ litro. Disponible en textura Fina y Media.

Brillo: mate.

Número de manos: varía con el elemento de aplicación.

Secado tacto: 2 a 6 horas.

Repintado mínimo: -.

Solvente de limpieza y dilución: agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO

• Tratamiento previo

Eliminar restos de suciedad, grasitud, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de recubrimientos anteriores. En superficies nuevas de revoque u hormigón dejar curar 30 días antes de aplicar el producto. Sobre chapa o piezas

de hierro sin tratar eliminar el óxido y aplicar 1 o 2 manos de **Antióxido Sinteplast** o **Convertidor de Oxido Sinteplast**. Aplicar 1 mano a rodillo a modo de imprimación diluyendo el Sinteplast Textura con 25% de agua. Sobre superficies desparejas o revoques gruesos rayados, nivelar mezclando el producto con hasta 2 partes de arena y aplicar una mano a espátula. Si existieran grietas rellenar con **Recuplast Grietas y Juntas**.

APLICACIÓN

Se pueden usar distintos elementos de aplicación solos o combinados según las siguientes indicaciones:

Con rodillo: Aplicar 2 manos del producto con el agregado de hasta un 10% de agua dejando entre 3 y 5 horas entre manos. Hacer paños cortos de 50 x 50 cm aplicando en forma vertical y repasando en forma horizontal sin cargar el rodillo. Tratar de no superponer los empalmes de las dos manos.

Con soplete con tolva: Sobre la mano previa de imprimación, aplicar en 1 mano con una dilución de 5-15% de agua, salpicando en pequeños círculos con el soplete y solapando una mano con la anterior para dejar una textura pareja.

Textura Fina: usar pico de 2mm.

Textura Media: usar pico de 3mm.

Acabado Planchado con llana: aplicar 1 mano con llana metálica en ángulo de 45° dejando un espesor máximo de 2mm. Inmediatamente sobre el material fresco emparejar con un rodillo de pelo corto. Dejar orear 10 a 30 minutos y planchar la superficie con la misma llana humedecida con agua. Se recomiendan paños grandes con pocos empalmes. En días calurosos se puede agregar hasta 5% de agua para retardar el secado.

SISTEMA A UTILIZAR

Llana, rodillo o tolva.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

-Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión. -Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. -Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). -NO INFLAMABLE. -Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

-Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. -Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666